



## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

SCHEDA TECNICA TEST	UNITA' UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
PESO / Weight	g/m <sup>2</sup>		720
SPESSORE / Thickness	mm		1
ALTEZZA / Width	cm		140
ROTOLI / Roll c.a.	m		40
ALLUNGAMENTO A ROTTURA / Elongation at Break	N°	EN ISO 1421/98	LONGITUDINALE / Lengthwise ≥ 450 TRASVERSALE/Crosswise >250
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE / Tear strength	N°	UNI 4818 - 9/92	LONGITUDINALE / Lengthwise ≥ 40 TRASVERSALE / Crosswise ≥ 35
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / Abrasion-Martindale	Cicli / cycle	EN ISO 5470 - 2/03	100.000
SOLIDITA' ALLA LUCE / Light solidity	Scala dei blu / blue	UNI ISO 105-B02	5-6
SOLIDITA' AL SUDORE / Solidity to sweat	Scala dei grigi / grey	UNI EN ISO 105 E04/98	ACIDO / ALCALINO 4-5 Acid / Alkaline
COMPOSIZIONE / Composition	PVC 89 % • POLIESTERE / Polyester 11 %		

## TRATTAMENTO/TREATMENT

**SANITIZED** / Antibatterico /Antiacaro. Determina freschezza igienica duratura.

Antimicrobial / Antiacarus. It determines durable hygienic freshness.

## ANTIFIAMMA/FLAME RETARDANT

Chameleon ha superato le sottoelencate prove eseguite per la resistenza alla fiamma secondo alcuni standard europei.  
Chameleon has successfully passed the following flame retardant tests, carried out by Catas laboratories, according with the  
italian and european standards

**BS 5852-1/79  
UNI 9175/87 e 9175 FA-1/94 Classe 1IM (UNO I EMME)**

## LAVAGGIO/CLEANING

Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) Si consiglia di seguire le seguenti istruzioni. Disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.); dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

## ESENTE DA:

COL - AZO - FGKW - PCP - PCT - FORMALDEIDE - CD - CR - PB

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.